



## DUKO-LAY

**Zaprawa DUKO-LAY jest gotową do użycia suchą mieszanką na bazie cementu o frakcji uziarnienia 0 – 0,125 mm.**

<b>Zastosowanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- do wypełniania metodą iniekcji ciśnieniowej pustek, rys i spoin w murze i betonie,</li><li>- do zalewania spoin w murze z kamienia, skałach,</li><li>- do wypełniania otworów po nawiertach,</li><li>- do iniektowania w płaszczyznach poziomych pionowych i stropach.</li></ul>
<b>Właściwości</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- do metody ciśnieniowej i bezciśnieniowej,</li><li>- niekurczliwa,</li><li>- bardzo dobre właściwości płynięcia i wnikanie w rysy,</li><li>- duża wytrzymałość początkowa i końcowa.</li></ul>
<b>Konsystencja</b>	plastyczna płynna
<b>Czas wiązania</b>	6 godz.
<b>Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości</b>	24 godz.
<b>Kruszywo [mm]</b>	< 0,125
<b>Grubość warstwy [mm]</b>	max. 5
<b>Zużycie</b>	z 20 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok. 12-13 l świeżej zaprawy
<b>Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm<sup>2</sup>]</b>	77
<b>Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [N/mm<sup>2</sup>]</b>	9,4